








UNDERLAYMENT RE-BOUNCE

Shock absorbing underlay for Bergo Top Tile Sport.
 Stossabsorbierende Unterlage für Bergo Top Tile Sport.
 Stötdämpande underlag för Bergo Top Tile Sport.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art. No. | BK3000 (1 roll) BK3000M (1m) | | |
| Basic functions: Grundfunktioner: | Levelling, shock- and sound absorbing. Ausgleichend, Stoss- und Schallabsorbierend. Utjämnande, stöt- och ljuddämpande. | | |
| Material: | Environmentally friendly, recycled and recyclable open-cell flexible polyurethane foam. | Umweltfreundlicher, recycelter und recyclingfähiger, offenporiger, flexibler Polyurethanschaum. | Miljövänlig, återvunnen och återvinningsbar flexibel polyuretan-trimmskum med öppna celler. |
| Size: Größe: Storlek: |  | EN426 | 30 m. |
| |  | | 1,5 m. |
| Thickness: Stärke: Tjocklek: |  | EN428 | 5 mm. |
| Weight: Gewicht: Vikt: |  | EN430 | 93 kg/roll. 2 kg / m ² . |
| Area: Bereich: Yta: | | EN430 | 1 roll = 45 m ² . 1 lm = 1,5 m ² . |
| Density: Dichte: Densitet: | | ISO 845 | 400 ± 15% kg/m ³ |
| Compression Resistance CLD-40%: Kompressionswiderstand: Kompressionsmotstånd: | | ISO 3386/1 | ≥ 250 kPa |
| Ultimate Elongation: Höchste Ausdehnung: Högsta utvidgning: | | ISO 1798 | 35 % |
| Tensile Strength (RR): ZerreiBfestigkeit: Draghållfasthet: | | ISO 1798 | 350 kPa |
| Tear Resistance (TR): ReiBfestigkeit: Rivmotstånd: | | ASTM D3574F | ≥ 10.0 N/cm |
| Reaction to fire: Brandschutzklasse Brandklassning: |  | EN13501-1 | Efl |
| Shock absorption: Stoßdämpfung: Stötdämpning: | | LN TS 16717 | 22 % |
| Vertical Deformation: Vertikale Verformung: Vertikaldeformation: | | LN TS 16717 | 1.0 mm |

| Packaging: | Quantity / packaging unit: | Size of roll: |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Roll | 30 lm = 45 m ² . | 1,5 x Ø 0,5 m, 93 kg gross weight. |



Bergo Flooring AB fulfills the requirements of ISO 9001.